

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОДУКТА

MS ELASTIC 400

1- компонентный эластичный клей для деревянных полов

СВОЙСТВА:

Готовый к применению, эластичный клей на основе MS Polimer, универсального назначения, без запаха. Не содержит воды, растворителей и изоцианатов. Устойчив к воде и температуре. После применения не вызывает разбухания древесины, создавая прочный эластичный шов. Безопасен при применении. Легко наносится и устраняется. Клей соответствует требованиям нормы PN-EN 14293.

ПРИМЕНЕНИЕ:

MS ELASTIC предназначен для приклеивания на цементные и ангидритовые монолитные полы и на другие поверхности: массивный, многослойный, экзотический паркет, многослойные доски, деревянные панели, готовые и промышленные паркеты, ламинат. Клей можно применять на полах с обогревом.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Поверхность и климатические условия в помещении должны соответствовать общепринятым принципам укладки паркета. Основание должно быть сухим стабильным, ровным, без антиадгезийных загрязнений в виде масла, краски, гипса и т. п., устойчивым к износу и отслаиванию, вызванному естественной деформацией древесины. Рекомендуем грунтовать основание полиуретановым грунтом, напр. RENOPRIMER PU 112 или RENOPRIMER PU 150, Pu 200, Pu 300 (в случае основания с высоким влагопоглощением или когда основание необходимо упрочнить).

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Наносить клей на поверхность с помощью надлежащего зубчатого шпателя. Приклеиваемый элемент слегка дожать. Следует обратить внимание, чтобы обратная сторона клееного элемента была полностью покрыта клеем. После окончания приклеивания неиспользованный клей в упаковке плотно накрыть алюминиевой фольгой с целью ограничения доступа влаги.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Ниже +15°C и выше 65% влажности окружающей среды, не допускается склеивание элементов покрытия пола. Загрязнения, возникшие во время укладки, и инструменты очистить немедленно с применением PU Cleaner. Шлифование/продолжение работ – не ранее, чем спустя 24 часа (при условии отсутствия периода акклиматизации древесины до окружающих условий).

РАСХОД:

Ниже иллюстративно приведены размеры зубчатых шпателей для склеивания. Шпатель для клея должен быть выбран таким образом, чтобы клей покрывал 100% нижней части элементов пола. При необходимости зубы шпателя должны быть увеличены металлическими ножницами.

Тип пола	Тип зубьев	Расход
Большие элементы готового и массивного паркета, массивные доски	B 13	1100 - 1300 г/м2
Ламели, промышленная мозаика, массивный паркет, готовый паркет малого формата и деревянная брусчатка	B11	1000 – 1200 г/м2
Большие детали готового паркета	B5	800 - 1000 г/м2
Мозаичный паркет, готовый паркет малого формата	B3	700 - 900 г/м2

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в оригинальной закрытой упаковке при температуре от + 5°C до + 25°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основа: 100% MS Полимер

Консистенция: густая жидкость

Цвет: пепельный

Плотность: 1,6 кг/дм³

Время укладки: ок. 30 минут при температуре

+ 15 о С +23 о С, (+23 о С / 50% влажность воздуха)

Срок годности: 6 месяцев с даты производств

Размер упаковки: 12 кг

Для решения сложных проблем и продуктов с особыми требованиями, которые не охвачены этой технической картой, мы предоставляем нашим клиентам свои профессиональные консультационные услуги. Как только мы выдаем новую техническую карту, старая карта больше не действительна.

