

## ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОДУКТА

# RENOVACOL PU-112-R

### СМЕСЬ РАЗБАВИТЕЛЕЙ

---

#### СВОЙСТВА:

Смесь разбавителей для полиуретана Renoprimer PU-112.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Для использования перед приклеиванием паркета URETAX - 2k на впитывающие и не впитывающие основания с повышенной остаточной влажностью.

#### СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Наносить на сухие поверхности без грязи, без следов влаги. Наносить равномерно валиком или кистью. Нанесите первый слой, используя разбавитель RENOVACOL PU-112 R, добавив от 20% до 40%. Нанесите второй слой с интервалом в 10 часов. Укладку паркета можно начинать через 5-7 часов после грунтования. Чтобы увеличить адгезию грунта к клею, нанесите последний влажный слой грунта с кварцевым песком (от 0,3 до 1 мм).

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Форма:	жидкость
Цвет:	ясно-коричневая
Запах:	слабый
Растворимость:	разбавитель
Время высыхания:	от 1,5 до 2 часов
Эксплуатационная нагрузка:	после 2-3 часов
Чашка вязкости Форд:	4мм / (ISO2431) ок. 15 секунд

#### РАСХОД:

Грунтование бетонных оснований от 0,2 - 0,5 л/м<sup>2</sup>

#### ХРАНЕНИЕ:

Хранить в оригинальной закрытой упаковке, в сухом месте, при температуре выше +5°C. При длительном хранении препарат следует перемешать перед применением.

#### Годность:

24 месяца от даты производства

Упаковка: 5л, 10л

---

Для решения сложных проблем и продуктов с особыми требованиями, которые не охвачены этой технической картой, мы предоставляем нашим клиентам свои профессиональные консультационные услуги. Как только мы выдаем новую техническую карту, старая карта больше не действительна.