

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОДУКТА

SMP 250

ГИБРИДНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТОВ

СВОЙСТВА:

Простой в использовании, однокомпонентный, эластичный, не содержащий растворителей клей с прочным эластичным соединением для двух- и трехслойных паркетных полов на основе технологии SMP. Обладает свойствами подавления шума. Не содержит воды и не вызывает набухания дерева.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для склеивания мозаичного двух- и трехслойного паркета на абсорбирующие и неабсорбирующие основания / цементные и ангидритные стяжки, плиты OSB, а также на основания из самовыравнивающихся шпатлевок, предназначенных для деревянных полов. Толщина шпатлевки не может быть тоньше 3мм. Может использоваться для напольного отопления.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основания полов и климатические условия в помещении должны соответствовать общепринятым нормам укладки паркета. Основания полов должны быть сухими, прочными, ровными, без грязи, например: масла, краски, гипса и т. д., отпорными на сдвиг и отрывание в результате «работы на дереве». Рекомендуем грунтовать основание полиуретановым грунтом, например RENOPRIMER PU 112 или RENOPRIMER PU 150, PU 200, PU 300 (в случае основания с высокой абсорбирующей способностью или необходимостью его укрепления).

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Нанесите клей на основание с помощью зубчатого шпателя. Затем слегка надавите на клееный элемент. Следует отметить, что клееный элемент снизу должен быть полностью покрыт клеем. После окончания склеивания неиспользованный клей в упаковке должен быть плотно закрыт алюминиевой фольгой, чтобы ограничить доступ влаги.

РАСХОД:

Ниже приведены размеры зубчатых шпателей для склеивания. Шпатель для клея должен быть выбран таким образом, чтобы клей покрывал 100% нижней части элементов пола. При необходимости зубы шпателя должны быть увеличены металлическими ножницами.

Тип пола	Тип зубьев	Расход
Мозаичный и двухслойный паркет длинной до ок. 40 см	B 2	700 - 800 г/м ²
Мозаичный и двухслойный паркет длинной до ок. 100 см	B3 - B5	700 – 1000 г/м ²

Паркет двухслойный / доски / длина до 120 см и трехслойный паркет / доски / длина до 225 см	B5 - B11	1000 – 1200 г/м2
---	----------	------------------

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Ниже +15°C и выше 65% влажности окружающей среды не допускается клеение элементов пола. Грязь, возникшую во время работы с паркетными полами и на инструментах, следует очищать с помощью RENOVE SOLVENT 250. Клей легко удаляется, даже после нескольких часов пятен клея, оставленных на элементах пола без использования растворителя. Шлифование / дальнейшая работа - не ранее 24 часов (если не требуется более продолжительная акклиматизация древесины в условиях окружающей среды).

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в оригинальной закрытой упаковке при температуре от + 5°C до + 25°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основание: модифицированные силаном полимеры SMP

Форма: густая жидкость

Цвет: серый

Плотность: 1,75 г/см3

Рабочее время: около 40 минут

Пригодность: 6 месяцев от даты изготовления

Размер упаковки: 12 кг

Для решения сложных проблем и продуктов с особыми требованиями, которые не охвачены этой технической картой, мы предоставляем нашим клиентам свои профессиональные консультационные услуги. Как только мы выдаем новую техническую карту, старая карта больше не действительна.

